

FAKTEN / FACTS

Typ	Material Kette/Schuss	Bindungsart	Dicke mm	Gewicht g/m ²	Gewebeöffnung µm	Luftdurchlässigkeit		Hauptanwendungsbereich
Type	Material Warp/Weft	Weave	Thickness mm	Weight g/m ²	Mesh Opening µm	l/m ² •sec, 200 Pa	cfm, 217 Pa	
						Air Permeability		Main Application
						l/m ² •sec, 200 Pa	cfm, 217 Pa	
2015	PES	Köper 2/2 Twill 2/2	1,15	1100	50	350	55	REA-Gips FGD gypsum
KPZ 43	1.4404 AISI 316C	KPZ Microdur	0,65	2600	60	1850	270	Kühlschmiermittel Cooling lubricant
2035	PES	doppellagig double layer	1,70	1400	90	300	45	REA-Gips FGD gypsum
PZ 80	1.4401 AISI 316	PZ Microdur	0,80	3250	90	1580	225	Kühlschmiermittel Cooling lubricant
KPZ 55	1.4404 AISI 316C	KPZ Microdur	0,75	2800	100	2100	300	Kühlschmiermittel Cooling lubricant
3354	PES	Atlas 5/1 Satin 5/1	0,90	800	150	1300	200	Phosphorgips / Kühlschmiermittel Phosphorgypsum / cooling lubricant
3356	PES	Atlas 5/1 Satin 5/1	1,10	820	220	1900	290	Phosphorgips Phosphorgypsum
8050	PES	Atlas 6/2 Satin 6/2	1,65	1250	240	1250	190	Salze und Mineralien Salts and minerals
5060	PES	Köper 3/2 Twill 3/2	2,30	1700	490	3400	520	Salze und Mineralien Salts and minerals



WORLD WIDE WEAVE

GKD - GEBR. KUFFERATH AG | BUSINESS UNIT **PROCESS BELTS**
Metallweberstraße 46 | 52353 Düren | Germany | T +49 (0) 2421 803 0 | www.gkd.de